



# “HOT” MEDIANO BLUE LAVA CEMENTO PARA PVC ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

## ESPECIFICACIONES

- Fórmula espesa de fraguado extremadamente rápido que se adhiere a la tubería en aplicaciones húmedas y subacuáticas.
- Fórmula preferida para emergencias, reparaciones e interrupciones del trabajo.
- Cemento azul de cuerpo mediano para usar en todas las clases de tuberías y accesorios de PVC de hasta 6 "de diámetro con ajuste de interferencia.
- No se necesita imprimador donde lo permita el código local.
- El cemento Disolvente Lo-VOC cumple con la calidad del aire de la costa sur de California Distrito de Gestión de la Calidad del Aire (SCAQMMD) 1168 / 316A o Método 40 de BAAQMD y varios requisitos ambientales.

## APLICACIÓN / USOS

- Recomendado para aplicaciones de agua potable, alcantarillado y DWV.
- Temperatura de aplicación recomendada 40 ° F a 110 ° F / 4 ° C a 43 ° C.

## PROPIEDADES

### VOC

VOC Máximo por SCAQMD 1168/316A o BAAQMD Método 40: 510 g / L

### PROPIEDADES QUIMICAS

Apariencia	Líquido Azul
Viscosidad	Min. 1500° cps @ 73°F ± 2°F
Duración	3 años desde fecha de fabricación.

### TIEMPO DE CURADO

30° F to 50° F	4 - 5 minutos
50° F to 70° F	2 - 3 minutos
70° F to 90° F	1 - 2 minutos



ASTM D2564

Número de Producto	Tamaño	Descripción	CTN. Cantidad
32401 MX	4 oz.	HOT MEDIANO CEMENTO PARA PVC BLUE LAVA	24
32402 MX	8 oz.	HOT MEDIANO CEMENTO PARA PVC BLUE LAVA	20
32403 MX	16 oz.	HOT MEDIANO CEMENTO PARA PVC BLUE LAVA	12
32404 MX	32 oz.	HOT MEDIANO CEMENTO PARA PVC BLUE LAVA	6
32405 MX	Galón	HOT MEDIANO CEMENTO PARA PVC BLUE LAVA	6



## “HOT” MEDIANO BLUE LAVA CEMENTO PARA PVC ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

### DIRECCIONES

Almacene y use a temperaturas entre 40 ° F y 110 ° F.

- A temperaturas fuera de este rango, se debe tener especial cuidado para hacer buenas juntas.

Revuelva o agite antes de usar; si es gelatinosa, no la use.

No adelgazar

1. Los extremos de la tubería se deben cortar en escuadra, desbarbar y biselar.
2. Verifique el ajuste de interferencia de la tubería y el accesorio. La tubería debe ir fácilmente de 1/3 a 2/3 del camino hacia el accesorio. Si el tubo toca el interior del cubo del accesorio sin interferencia, es posible que no se logre la fusión adecuada.
3. Use un aplicador adecuado que tenga al menos la mitad del tamaño del diámetro de la tubería. Para sistemas de tuberías de mayor tamaño, use un cepillo o rodillo de cerdas naturales.
4. Limpie la tubería y el accesorio con un limpiador de tuberías o un trapo.
5. Ceba la tubería con una imprimación listada. Aplique imprimación dentro del cubo del accesorio y luego al extremo del tubo. Vuelva a sumergir el dauber y ceba el accesorio por segunda vez.
6. Mientras la imprimación todavía está húmeda, aplique una capa abundante de cemento en la tubería a la profundidad del cubo del accesorio, no deje superficie sin recubrimiento. Aplique una fina capa de cemento en el interior del accesorio, evite la formación de charcos de cemento. El charco puede causar debilitamiento y falla prematura de la tubería o la conexión. Aplique una segunda capa de cemento a la tubería.
7. Ensamble las piezas RÁPIDAMENTE. El cemento debe ser fluido.
8. Empuje la tubería COMPLETAMENTE dentro del accesorio con un movimiento de giro de 1/4 hasta que la tubería toque fondo.
9. Mantenga la tubería y el accesorio juntos durante 30 segundos para evitar que la tubería se salga, más tiempo a bajas temperaturas. Limpie el exceso.
10. Permita 15 minutos para una buena resistencia de manejo.
11. Permita que pasen los tiempos de curado correctos antes de probar el sistema de plomería.
  - Los tiempos de curado se calculan en función de los materiales de la tubería, el tamaño de la tubería, la presión y la temperatura de los fluidos que pasan a través de las tuberías, la humedad, la temperatura ambiente y el cemento utilizado para la aplicación.
  - Si no está seguro de los tiempos de curado correctos para su aplicación, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente para obtener ayuda (800) 321-9532

NO PRUEBE CON AIRE NI GAS COMPRIMIDO.

Cumple con los requisitos de LEED. Los cementos solventes se pueden especificar bajo el LEED v4 EQ para materiales de baja emisión para obtener puntos.

### PRECAUCIONES

Lea toda la información cuidadosamente antes de usar este producto.

¡PELIGRO !: LÍQUIDO Y VAPOR ALTAMENTE INFLAMABLE •CAUSA IRRITACIÓN EN LA PIEL • CAUSA IRRITACIÓN OCULAR GRAVE • NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN. PUEDE SER FATAL SI SE INGIERE Y ENTRA EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS •PUEDE CAUSAR MAREO

PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN RESPIRATORIA • CONTIENE UN QUÍMICO CLASIFICADO POR LA EPA DE EE. UU. COMO UN CARCINÓGENO POSIBLE SOSPECHADO • LEA TODA LA ETIQUETA CON CUIDADO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Prevención: Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas o superficies calientes. No Fumar. Use solo al aire libre o en un área bien ventilada. Mantener el contenedor bien cerrado. Contenedor de tierra y equipo receptor. Utilice equipos eléctricos, de ventilación e iluminación a prueba de explosión. Use solo herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra la descarga estática. Evite respirar neblina o vapor. Lávese bien después de manipular. No coma, beba ni fume cuando use este producto. Use guantes protectores, ropa protectora, protección para los ojos y protección para la cara. Use un respirador aprobado por NIOSH para solventes orgánicos. Los vapores pueden acumularse en lugares bajos y pueden encenderse explosivamente. La exposición a largo plazo a solventes puede causar daño al cerebro, sistema nervioso, sistema reproductivo, sistema respiratorio, membranas mucosas, hígado y riñones. La exposición repetida a disolventes puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Respuesta: Tratamiento específico (ver abajo).

EMERGENCIA / PRIMEROS AUXILIOS: LLAME AL 1-877-740-5015 PARA INSTRUCCIONES.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llame inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico. No induzca el vomito. Enjuagarse la boca. Este producto puede aspirarse a los pulmones y causar neumonitis química, una enfermedad potencialmente mortal. CONTACTO EN LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitese las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continuar enjuagando. Si la irritación ocular persiste, busque atención médica. CONTACTO EN LA PIEL: Enjuague la piel con agua / dúchese. Quitese inmediatamente la ropa contaminada.

En caso de INHALACIÓN: Lleve a la persona al aire fresco y manténgase cómodo para respirar. Llame al CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico si no se siente bien. Si necesita consejo médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

INCENDIO: Utilice un extintor de polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono. Rociador de agua se puede aplicar para reducir los vapores potenciales o para enfriar. Líquido ardiente extinguido con agua flotará y puede volver a encenderse en la superficie del agua.

DERRAMES: Retire todas las fuentes de ignición y ventile el área. Personal limpiar el derrame debe usar protección personal adecuada equipo, incluidos los respiradores si las concentraciones de vapor son altas. Sumergir derrame con material absorbente. Ponga material absorbente en cubierto, recipientes metálicos etiquetados. Deseche el contenido / recipiente de acuerdo con las regulaciones locales. Almacenar en un espacio bien ventilado. Tienda cerrada