



SUPER 30 CEMENTO PARA PVC EXTRA-REFORZADO BLANCO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES

- Cemento Disolvente para PVC Extra Reforzado Blanco Super 30
- Viscosidad Extra Gruesa, Color Blanco
- Para PVC C-40 y C-80 hasta 24" de diámetro hasta 30" de diámetro sin presión
- Secado Lento
- Este producto cumple con la Regla 1168 del Distrito de Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur de California (SCAQMD) y las regulaciones de la comisión de Transporte de Ozono (OTC) para los niveles de emisión de compuestos Orgánicos Volátiles.

APLICACIONES / USOS

- El cemento Disolvente Super 30 es ideal para fabricar piezas especiales de grandes diámetros que requieran gran capacidad de relleno.
- Recomendado para sistemas de tuberías industriales, sistemas de alta presión de agua potable y DWV (Drenaje , aguas residuales y ventilación)



PROPIEDADES FISICAS / INGREDIENTES

INGREDIENTES (Número CAS):

Acetona (67-64-1), sílice amorfa (112945-52-5), ciclohexanona (108-94-4), colorante gris (N/A), metil etil cetona (78-93-3), PVC Resina (9002-86-2), tetrahidrofurano (109-99-9), NJTSRN 80100453-5011

VOC

VOC máximo por SCAQMD 1168/316A o Método BAAQMD 40: 425 g/L

PROPIEDADES QUIMICAS

Apariencia	Líquido Blanco
Viscosidad	min. 1600 cps @ 73° F ± 2° F
Densidad	7.95 ± 0.2 lbs/gallon
Duración	3 años desde fecha Mfg.

PROPIEDADES FISICAS

Resistencia al corte de vuelta	mín. por las Normas ASTM
2 horas	250 psi
16 horas	500 psi
72 horas	900 psi

TIEMPO DE CURADO

30° F to 50° F	5 - 7 minutos
50° F to 70° F	3 - 5 minutos
70° F to 90° F	1 - 3 minutos

Número de Producto	Tamaño	Descripción	CTN. Cantidad
32191	Galon	Super 30 para PVC Extra-Reforzado Blanco	6

Cumple con los requisitos de LEED. Se pueden especificar cementos solventes bajo LEED v4 EQ para materiales de baja emisión para obtener puntos.



SUPER 30 CEMENTO PARA PVC EXTRA-REFORZADO BLANCO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DIRECCIONES

Almacene y use a temperaturas entre 40° F y 110 °F.

• A temperaturas fuera de este rango, se debe tener especial cuidado para hacer buenas juntas.

Revuelva o agite antes de usar; si es gelatinosa, no la use.

No adelgazar

1. Los extremos de la tubería se deben cortar en escuadra, desbarbar y biselar.
 2. Verifique el ajuste de interferencia de la tubería y el accesorio. La tubería debe ir fácilmente de 1/3 a 2/3 del camino hacia el accesorio. Si el tubo toca el interior del cubo del accesorio sin interferencia, es posible que no se logre la fusión adecuada.
 3. Use un aplicador adecuado que tenga al menos la mitad del tamaño del diámetro de la tubería. Para sistemas de tuberías de mayor tamaño, use un cepillo o rodillo de cerdas naturales.
 4. Limpie la tubería y el accesorio con un limpiador de tuberías o un trapo.
 5. Cebe la tubería con una imprimación listada. Aplique imprimación dentro del cubo del accesorio y luego al extremo del tubo. Vuelva a sumergir el dauber y cebe el accesorio por segunda vez.
 6. Mientras la imprimación todavía está húmeda, aplique una capa abundante de cemento en la tubería a la profundidad del cubo del accesorio, no deje superficie sin recubrimiento. Aplique una fina capa de cemento en el interior del accesorio, evite la formación de charcos de cemento. El charco puede causar debilitamiento y falla prematura de la tubería o la conexión. Aplique una segunda capa de cemento a la tubería.
 7. Ensamble las piezas **RÁPIDAMENTE**. El cemento debe ser fluido.
 8. Empuje la tubería **COMPLETAMENTE** dentro del accesorio con un movimiento de giro de 1/4 hasta que la tubería toque fondo.
 9. Mantenga la tubería y el accesorio juntos durante 30 segundos para evitar que la tubería se salga, más tiempo a bajas temperaturas. Limpie el exceso.
 10. Permita 15 minutos para una buena resistencia de manejo.
 11. Permita que pasen los tiempos de curado correctos antes de probar el sistema de plomería.
- Los tiempos de curado se calculan en función de los materiales de la tubería, el tamaño de la tubería, la presión y la temperatura de los fluidos que pasan a través de la tuberías, la humedad, la temperatura ambiente y el cemento utilizado para la aplicación.
- Si no está seguro de los tiempos de curado correctos para su aplicación, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente para obtener ayuda (800) 321-9532

NO PRUEBE CON AIRE NI GAS COMPRIMIDO.

Cumple con los requisitos de LEED. Los cementos solventes se pueden especificar bajo el LEED v4 EQ para materiales de baja emisión para obtener puntos.

PRECAUCIONES

Lea toda la información cuidadosamente antes de usar este producto.

¡PELIGRO!: LÍQUIDO Y VAPOR ALTAMENTE INFLAMABLE • CAUSA IRRITACIÓN EN LA PIEL • CAUSA IRRITACIÓN OCULAR GRAVE • NOCMO EN CASO DE INGESTIÓN. PUEDE SER FATAL SI SE INGIERE Y ENTRA E LAS VÍAS AÉREAS • PUEDE CAUSAR MAREO.

PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN RESPIRATORIA • CONTIENE UN QUÍMICO CLASIFICADO POR LA EPA DE EE.UU. COMO UN CARCINÓGENO POSIBLE SOSPECHADO • LEA TODA LA ETIQUETA CON CUIDADO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Prevención: Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas o superficies calientes. No Fumar. Use solo al aire libre o en un área bien ventilada. Mantener el conector bien cerrado. Contenedor de tierra y equipo receptor.

Utilice solo herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra la descarga estática. Evite respirar neblina o vapor. Lávese bien después de manipular. No coma, beba ni fume cuando use este producto.

Use guantes protectores, ropa protectora, protección para los ojos y protección para la cara. Use un respirador aprobado por NIOSH para solventes orgánicos. Los vapores pueden acumularse en lugares bajos y pueden encenderse explosivamente. La exposición a largo plazo a disolventes puede causar daño al cerebro, sistema nervioso, sistema reproductivo, sistema respiratorio, membranas mucosas, hígado y riñones.

La exposición repetida a disolventes puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Respuesta: Tratamiento específico (ver abajo)

EMERGENCIA / PRIMERO AUXILIOS: LLAME AL 1-877-740-5015 PARA INSTRUCCIONES.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llame inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico. No induzca el vomito.

Enjuagarse la boca. Este producto puede aspirarse a los pulmones y causar neumonitis química, una afección potencialmente mortal. **SI EN LOS OJOS:** Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer.

Continuar enjuagando. Si la irritación ocular persiste, busque atención médica. **SI EN LA PIEL:** Enjuague la piel con agua / dúchese. Quítese inmediatamente la ropa contaminada.

Si está **INHALANDO:** Lleve a la persona al aire fresco y manténgase cómodo para respirar. Llame al CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico si no se siente bien. Si necesita consejo médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

FUEGO: Use un químico seco espuma o extintor de dióxido de carbono. Se puede aplicar agua pulverizada para reducir los vapores potenciales o para enfriar. El líquido quemado extinguido con agua flotará y puede volver a encenderse en la superficie del agua.

DERRAMES: Eliminar todas las fuentes de ignición y ventilar el área. El personal que limpia el derrame debe usar equipo de protección personal adecuado, incluidos respiradores si las concentraciones de vapor son altas. Absorba el derrame con material absorbente. Coloque el material absorbente en recipientes de metal cubiertos y etiquetados. Deseche el contenido / contenedor de acuerdo con las regulaciones locales.

Almacenar en un espacio bien ventilado. Tienda cerrada.